

Linha Prime

- 1010G P25** – branco brilho, cola transparente.
- 1010M P25** – branco fosco, cola transparente.
- 1010B P25** – blackout brilho, cola preta.
- 1010BM P25** – blackout fosco, cola preta.
- 1010T P18** – transparente brilho, cola, transparente.
- 1010TM P18** – transparente fosco, cola transparente.

Características da Linha

Descrição:	Linha de autoadesivos em PVC, maleáveis, monoméricos, com diferentes tipos de acabamentos e colas, conforme características dos modelos.
Aplicações:	Impressão digital à base eco-solvente, solvente, látex e UV.
Temperatura de aplicação:	+5°C (mínima recomendada).
Resistência à temperatura:	-20 a +70°C (depois de aplicado na superfície).
Prazo de estocagem:	1 ano, em condições de armazenamento e manipulação normais.
Durabilidade (após aplicado):	Até 3 anos.
Estabilidade dimensional (FTM 14):	Menor ou igual a 0,5% na direção transversal (CD – Cross Direction) e menor ou igual a 0,8% na direção da máquina (MD – Machine Direction).

Propriedades físicas do filme	Valores	Unidade	Norma
Espessura do filme	100 ± 5	µm	GB/T1040.1-2006
Alongamento até ruptura (MD)	140~260	%	GB/T1040.1-2006
Alongamento até ruptura (CD)	120~280	%	GB/T1040.1-2006
Tensão ao rasgo (MD)	50~90	N/25mm	GB/T1040.1-2006
Tensão ao rasgo (CD)	40~85	N/25mm	GB/T1040.1-2006

Propriedades / Descrição Colas	Cola P18	Cola P25	Unidade	Norma
Cola P18 – solvente permanente, com espessura de 18µm, transparente ou preta, conforme o modelo.				
Cola P25 – solvente permanente, com espessura de 25µm, transparente ou preta, conforme o modelo.				
Aderência após 20min (*)	≥ 5	≥ 7	N/25mm	FINAT 1
Aderência após 24h (**)	≥ 9	≥ 13	N/25mm	FINAT 1

(*) (**) Puxado 180° em relação ao vinil aplicado.

Descrição / Propriedades Físicas do Liner	Gramatura
Em papel Kraft siliconado, com revestimento PE em uma face.	140g/m ²

Garantia

Os autoadesivos Stargloss são fabricados de acordo com altos padrões de qualidade, passam por rigoroso controle de qualidade antes do envio ao cliente. Qualquer material que apresente um defeito evidente de fabricação, será substituído rapidamente sem custo. A ampla gama de aplicações não permite testar todas as possibilidades de uso. Todas as declarações, informações técnicas e recomendações são baseadas em testes e experiências práticas e se mostram confiáveis, mas não constituem um seguro ou garantia. Testes preliminares são recomendados para cada nova aplicação. Para qualquer necessidade de conselho ou suporte, o departamento técnico da Stargloss terá o prazer de ajudar.

Mudanças no escopo podem ser feitas sem prévia notificação.

Última revisão: 16/08/2018.